



Charcoal Grade A+ specification

Coconut Shell 100 %

Details	Target	Actual
1. Diameter	4.5-5 cm	4.8 cm
Length	9-11 cm	10 cm
Weight	>160 g/pcs	164 g
2. Charcoal Temperature with Room Temperature Burning time 0 hrs		
Burning time 1 hrs	< 550 c	648 c
Burning time 2 hrs	< 450 c	490 c
Burning time 3 hrs	< 350 c	400 c
3. % Cracking	2 pcs	0 %

มาตรฐานการทดสอบถ่าน ตามมาตรฐาน ISO 9001 ของอัมพวาชาร์โคล

จุดถ่านให้สุก ทำการวัดอุณหภูมิ ที่ 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเขี่ยถ่าน

สามารถให้ลูกค้าได้ ห้ามเปิดเผยกับบริษัทอื่น



Charcoal Grade A specification

Coconut Shell more than 70%

Details	Target	Actual
1. Diameter	4.5-5 cm	4.8 cm
Length	9-11 cm	10 cm
Weight	>150 g/pcs	155 g
2. Charcoal Temperature with Room Temperature		
Burning time 1 hrs	> 500 c	550 c
Burning time 2 hrs	> 400 c	430 c
Burning time 2.5 hrs	> 300 c	380 c
3. % Cracking	2 pcs	0 %

มาตรฐานการทดสอบถ่าน ตามมาตรฐาน ISO 9001 ของอัมพวาชาร์โคล

จุดถ่านให้สุก ทำการวัดอุณหภูมิ ที่ 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเขี่ยถ่าน

สามารถให้ลูกค้าได้ ห้ามเปิดเผยกับบริษัทอื่น



Charcoal Grade B specification

Coconut Shell more than 30%

Details	Target	Actual
1. Diameter	4.5-5 cm	4.8 cm
Length	9-11 cm	10 cm
Weight	>150 g/pcs	155 g
2. Charcoal Temperature with Room Temperature Burning time 0 hrs		
Burning time 1 hrs	< 400 c	420 c
Burning time 2 hrs	< 350 c	356 c
3. % Cracking	2 pcs	0 %

มาตรฐานการทดสอบด้าน ตามมาตรฐาน ISO 9001 ของอัมพวาชาร์โคล

จุดด้านให้สุก ทำการวัดอุณหภูมิ ที่ 0 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเขี่ย
ด้าน

สามารถให้ลูกค้าได้ ห้ามเปิดเผยกับบริษัทอื่น